

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

FWS-EPS S 040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(70,-)2-TR100

Dane techniczne wyrobu FWS-EPS S 040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10) -BS75 -DS(70,-)2-TR100 zostały opracowane zgodnie z obowiązującą dla tego typu wyrobów normą EN 13163:2012+A1:2015, „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

1. Producent:

FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o.o.
ul. Drukarska 4, 96-300 Żyrardów
Telefony: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30 E-mail: biuro@styropianfws.pl

2. Opis:

Płyty styropianowe FWS-EPS S 040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(70,-)2 -TR100 do izolacji cieplnej w budownictwie wytwarzane technologią spieniania. Produkowane są standardowo w wymiarach 1000 x 500 x od 10 [mm] wzwyż oraz wymiary wg życzeń klienta.

3. Kod oznaczenia wyrobu:

FWS-EPS S 040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(70,-)2-TR100

4. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Tolerancje
Długość	L(2)	± 2 mm
Szerokość	W(2)	± 2 mm
Grubość	T(1)	± 1 mm
Prostokątność	S(5)	± 5 mm/1000mm
Płaskość	P(10)	± 10 mm/1000mm
Wytrzymałość na zginanie	BS75	≥75 kPa
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych	TR100	≥100 kPa
Trwałość właściwości: stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp.	DS(70,-)2	≤ 2%
Współczynnik przewodzenia ciepła	Nie więcej niż 0,040 [W/m<K]	-
Reakcja na ogień	E	-
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego	Brak substancji niebezpiecznych	-

Deklarowany opór cieplny R_D :

Grubość [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190
Deklar. opór cieplny R_D [m^2K/W] \geq	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75

Grubość [mm]	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Deklar. opór cieplny R_D [m^2K/W] \geq	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50

5. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Właściwości produktu sprawdzane i oceniane zgodnie z zapisami normy EN 13163:2012+A1:2015 przez Zakładową Kontrolę Produkcji oraz jednostki zewnętrzne. Wyrób, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest wprowadzony do obrotu na podstawie systemu 3 oceny zgodności.

Przydatność wyrobu do określonego zastosowania:

- Izolacja cieplna ścian w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia zwanych (ETICS), zwanych także bezspoinowymi systemami ocieplenia (BSO) lub metodą „lekką-mokłą”
- Izolacja cieplna ścian zewnętrznych w konstrukcji z okładziną i wentylowaną szczeliną powietrzną, zwaną metodą „lekką-suchą”
- Izolacja cieplna ścian szkieletowych z wentylowaną szczeliną powietrzną od zewnątrz pod tynk
- Izolacja cieplna wieńców w postaci szalunku traconego pod tynk
- Izolacja cieplna nadproży i ościeży otworów okiennych i drzwiowych
- Izolacja cieplna stropów od spodu w zewnętrznych zespolonych systemach
- Izolacja cieplna w konstrukcjach wewnętrznych ścianek działowych
- Izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych
- Izolacja cieplna w dachach stromych od wewnątrz pod konstrukcją nośną
- Izolacja cieplna stropów żelbetowych od spodu
- Izolacja cieplna podłóg między legarami
- Izolacja cieplna między krokwiami
- Izolacja cieplna szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach
- Izolacja cieplna szczelin zamkniętych lub wentylowanych ścian trójwarstwowych
- Izolacja cieplna lekkich stropów z okładziną
- Izolacja cieplna wewnętrznych ścian działowych
- Izolacja cieplna ościeży okiennych

Płyty styropianowe FWS-EPS S 040 FASADA-EPS EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(70,-)2-TR100 nie mogą być stosowane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...)

6. Pakowanie, transport i przechowywanie:

Płyty dostarczane są w paczkach w oryginalnych opakowaniach producenta. Na każdym opakowaniu znajduje się etykieta zawierająca następujące informacje: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, deklarowane właściwości użytkowe produktu, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, numer referencyjny deklaracji właściwości użytkowych, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, numer normy EN13163:2012+A1:2015, znak CE. Płyty z polistyrenu ekspandowanego nie są odporne na działanie rozpuszczalników organicznych, dlatego nie zaleca się ich składowania w bezpośrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiałami łatwopalnymi. Płyty

styropianowe należy przechowywać w paczkach w sposób zabezpieczający je przed ewentualnymi uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Wymiary płyt, objętości paczek, powierzchnia w opakowaniu dla poszczególnych grubości. Grubość płyt w każdym opakowaniu należy odczytać z oznaczenia na krawędzi płyty [cm].

Wymiary płyt :

**1000 x 500 zakończenie płyt gładkie
990 x 490 zakończenie płyt frezowane**

Grubość [mm]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
Deklarowany opór cieplny $R_b [m^2K/W] \geq$	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50
Płyty w paczce [szt.]	60	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3
Pow. krycia - płyty gładkie [m ²]	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
Obj. paczki - płyty gładkie [m ³]	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,280	0,280	0,270	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Pow. krycia - płyty frezowane [m ²]	-	-	-	-	5,82	4,85	3,88	3,40	2,91	2,91	2,43	2,43	1,94	1,94	1,94	1,46	1,46	1,46
Obj. paczki - płyty frezowane [m ³]	-	-	-	-	0,291	0,291	0,272	0,272	0,262	0,291	0,267	0,291	0,252	0,272	0,291	0,233	0,247	0,262

Grubość [mm]	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Deklarowany opór cieplny $R_b [m^2K/W] \geq$	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,25	6,50	6,75	7,00	7,25	7,50
Płyty w paczce [szt.]	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pow. krycia - płyty gładkie [m ²]	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Obj. paczki - płyty gładkie [m ³]	0,285	0,300	0,210	0,220	0,230	0,240	0,250	0,260	0,270	0,280	0,290	0,300
Pow. krycia - płyty frezowane [m ²]	-	1,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obj. paczki - płyty frezowane [m ³]	-	0,291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Dopuszczenia:

Badania typu wykonano w POLSKIM CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S. A.

Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Laboratorium Wyrobów Budowlanych Jednostka Notyfikowana nr 1434
Sprawozdanie z badań nr 121/T/2012 z dnia 16.04.2012r.

Reakcja na ogień klasa E.

Badania wykonano w Laboratorium Badań Ogniwych ITB w Warszawie Jednostka Notyfikowana nr 1488
Raport z badań LP03-01243/12/Z00NP z dnia 30.05.2012r.

Dla wyrobu wystawiono Deklaracje Właściwości Użytkowych o numerach: 2-10/10/2023, 2-20/10/2023, 2-30/10/2023, 2-40/10/2023, 2-50/10/2023, 2-60/10/2023, 2-70/10/2023, 2-80/10/2023, 2-90/10/2023, 2-100/10/2023, 2-110/10/2023, 2-120/10/2023, 2-130/10/2023, 2-140/10/2023, 2-150/10/2023, 2-160/10/2023, 2-170/10/2023, 2-180/10/2023, 2-190/10/2023, 2-200/10/2023, 2-210/10/2023, 2-220/10/2023, 2-230/10/2023, 2-240/10/2023, 2-250/10/2023, 2-260/10/2023, 2-270/10/2023, 2-280/10/2023, 2-290/10/2023, 2-300/10/2023 z dnia 17.10.2023r.

Powyższe informacje są zgodne ze specyfikacjami odnośnie instalacji produktów firmy FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o. o. i są przedstawione w dobrej wierze. FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za pracę projektanta i wykonawcy.

Aby upewnić się, że korzystają Państwo z najnowszych informacji prosimy o kontakt z naszą firmą.

FWS Fabryka Wyrobów Styropianowych Sp. z o.o.
96-300 Żyrardów, ul. Drukarska 4
tel: +48 46 855 48 81, +48 46 855 40 30
e-mail: biuro@styropianfws.pl